

## การศึกษาผลของอัตราส่วนของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีต่อประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวีของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยวิธี Pad-dry-cure The Effect of Titanium Dioxide Nanoparticles Ratio for the Efficiency of Ultraviolet Protection of Cotton Fabric by Pad-dry-cure Method

วรุฒม์ คุณสุทธิ\*  
สิริกาญจน์ คงชนะ\*\*  
รัตติรส ประชุมรักษา\*\*

### บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ( $\text{TiO}_2$ ) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตของผ้าฝ้าย โดยได้นำอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์มาเคลือบลงบนผ้าฝ้ายด้วยวิธี Pad-Dry-Cure ในอัตราส่วนระหว่างอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อน้ำ DI คือ 3%, 6% และ 9% (W/V) จากนั้นนำไปวิเคราะห์ลักษณะรูปร่าง และปริมาณของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบบนผ้าฝ้าย พบว่าผ้าฝ้ายที่เคลือบอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่อัตราส่วนต่างๆ จะมีอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ยึดเกาะอยู่บนพื้นผิวของผ้าฝ้าย โดยปริมาณที่ยึดเกาะอยู่บนพื้นผิวของผ้าฝ้ายจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอัตราส่วนอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ เมื่อตรวจสอบปริมาณอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ยึดเกาะอยู่บนพื้นผิวของผ้าฝ้ายด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุ (EDX) พบว่าผ้าฝ้ายที่เคลือบในอัตราส่วน 9% (W/V) จะมีปริมาณอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ยึดเกาะมากที่สุด อยู่ที่ 69.18 Wt% จากนั้นนำไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต พบว่าเมื่อเพิ่มอัตราส่วนของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ประสิทธิภาพการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตของผ้าฝ้ายก็จะเพิ่มขึ้น โดยผ้าฝ้ายที่เคลือบในอัตราส่วน 9% (W/V) มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีได้ดีที่สุด โดยมีค่าอยู่ที่ 74.18% รองลงมาจะเป็นอัตราส่วน 6% (W/V) และป้องกันรังสีได้น้อยที่สุดคืออัตราส่วน 3% (W/V)

### ABSTRACT

This research was to study titanium dioxide nanoparticles ( $\text{nTiO}_2$ ) ratio for the efficiency of ultraviolet protection of cotton fabric by using Pad-Dry-Cure method and varying the ratio of  $\text{nTiO}_2$  in DI : 3%, 6% and 9% (W/V). The morphology of  $\text{nTiO}_2$  on cotton fabric was

observed by SEM, and quantity of  $\text{nTiO}_2$  by EDX. It was found that  $\text{nTiO}_2$  adhesion on surface of the cotton fabric fibers and the quantity of  $\text{nTiO}_2$  increased as the ratio of  $\text{nTiO}_2$  increased. The EDX show that  $\text{nTiO}_2$  ratio 9% (W/V) had the most quantity 69.1 Wt%. In addition the efficiency of ultraviolet protection was investigated by UV-vis spectrophotometer. Similarly, the efficiency of ultraviolet protection increased as the ratio of  $\text{nTiO}_2$  increased. It was shown that the 9% (W/V) revealed the highest obtainable efficiency of ultraviolet protection 74.18%, followed by 6% (W/V) and lowest 3% (W/V).

**คำสำคัญ** : ไททาเนียมไดออกไซด์, การป้องกันแสงอัลตราไวโอเล็ต, Pad-Dry-Cure

**Keyword(s)**: Titanium dioxide, UV protection, Pad-Dry-Cure

### บทนำ

ปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้ชั้นโอโซนของโลกถูกทำลายเนื่องมาจากสารเคมีชนิดต่างๆ และแก๊สพิษที่ถูกใช้และปลดปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรม จึงเป็นสาเหตุทำให้รังสีอัลตราไวโอเล็ตแผ่ลงมายังพื้นโลกได้มากขึ้น ซึ่งถ้าหากมนุษย์ได้รับรังสีอัลตราไวโอเล็ตในปริมาณมากจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคเกี่ยวกับตา และโรคมะเร็งผิวหนัง ซึ่งมีผู้ป่วยโรคมะเร็งผิวหนังชนิดไฝดำหรือเมลาโนมา ทั่วโลกพบผู้ป่วยประมาณ 160,000 รายต่อปี และร้อยละ 80 ของผู้ป่วยจะเป็นชาวยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ สำหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ 300 - 400 รายต่อปี (กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2555) ซึ่งเกิดจากการเจ็บเติบโตของเซลล์ผิวหนังที่ผิดปกติ โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากการได้รับ

\* อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

\*\* นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสงแดดในปริมาณมากทั้งรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดเอและรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดบี ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตมาสู่ผิวหนังมนุษย์

ผ้าฝ้ายเป็นผ้าที่สวมใส่สบาย สามารถดูดซับและระบายเหงื่อได้ดี (นวลแข ปาลิวนิช. 2542 และ วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา. 2543) จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศที่อากาศร้อน เพราะนอกจากจะสวมใส่สบายแล้วยังมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำได้ดีกว่าผ้าชนิดอื่นอีกด้วย

ไทเทเนียมไดออกไซด์ ( $TiO_2$ ) มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตและป้องกันแบคทีเรีย (Chung and others. 2010 และ Nakata & Fujishima. 2012) และนิยมใช้ในด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (ครีมกันแดด) ซึ่งไม่เป็นพิษหรือก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อมนุษย์ (Reinosa and others. 2016) ดังนั้นการเลือกใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์มาเคลือบลงบนผ้าฝ้าย จะทำให้ผ้าฝ้ายมีความสามารถในการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้ และยังช่วยเพิ่มมูลค่าของสิ่งทอได้อีกด้วย โดยทั่วไปการเคลือบสารต่างๆ ลงบนผ้า จะใช้วิธีการ Pad-Dry-Cure (ณัฐฉาน นิยมจันทร์. 2553, Kittinaovarat and others. 2012) ซึ่งเป็นกระบวนการบีบอัด ทำให้แห้ง และทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีด้วยความร้อน ทำได้โดยการนำผ้าจุ่มลงในสารละลายของสารที่ต้องการเคลือบ จากนั้นนำไปผ่านลูกกลิ้ง (Pad) แล้วนำไปทำให้แห้ง (Dry) สุดท้ายนำไปผ่านกระบวนการอบที่อุณหภูมิสูง (Cure) เพื่อให้สารเกิดการยึดติดกับผ้า

งานวิจัยนี้มีความสนใจที่จะใช้อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบลงบนผ้าฝ้ายด้วยวิธี Pad-Dry-Cure ที่อัตราส่วนต่างกัน เพื่อศึกษาผลของอัตราส่วนที่มีต่อความสามารถในการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณสมบัติของผ้าฝ้ายต่อไป

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธี Pad-Dry-Cure
2. เพื่อศึกษาผลของอัตราส่วนของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อน้ำ DI ที่มีต่อประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตของผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยวิธี Pad-Dry-Cure

#### วิธีการดำเนินงานวิจัย

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีของผ้าฝ้าย โดยการเคลือบอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ลงบนผ้าฝ้ายด้วยวิธี Pad-Dry-Cure ที่อัตราส่วนของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ในน้ำ DI ที่ต่างกัน 3 อัตราส่วน จากนั้นนำผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธี Pad-Dry-Cure ไปวิเคราะห์ลักษณะรูปร่าง การกระจายตัว และขนาดของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์บนพื้นผิวของผ้าฝ้าย และประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีต่อไป

#### 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ในงานวิจัยนี้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

- 1.1 ผ้าฝ้ายบริสุทธิ์ฟอกขาว
- 1.2 เต้าเผาคาร์โบไลต์ (Carbolite)
- 1.3 เครื่องบีบน้ำชนิดลูกกลิ้ง (Padding mangle)

1.4 ไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium Dioxide ;  $TiO_2$ ) ความบริสุทธิ์ 99.9 %

- 1.5 น้ำปราศจากไอออน (DI)

#### 2. วิธีการทดลอง

2.1 นำไทเทเนียมไดออกไซด์อนุภาคนาโนมากระจายตัวในน้ำ DI ให้ได้สารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์อัตราส่วน 3, 6 และ 9 g ต่อน้ำ DI ปริมาตร 100 ml (3%, 6% และ 9% (W/V))

2.2 ตัดผ้าฝ้ายให้มีขนาด  $10 \times 10 \text{ cm}^2$  แล้วนำไปซังน้ำหนัก จากนั้นจุ่มลงในสารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์ และนำผ้าฝ้ายไปผ่านกระบวนการ Pad ที่เครื่อง Padding mangle ซึ่งมีลูกกลิ้งบีบอัดจำนวน 2 ลูก จากนั้นนำมาซังน้ำหนักอีกครั้ง โดยต้องมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 80% (ณัฐฉาน นิยมจันทร์. 2553) (% Pick up หรือ % ที่ผ้าเก็บน้ำสารเคมีไว้) ของน้ำหนักผ้าฝ้ายก่อนการ Pad

2.3 นำผ้าฝ้ายมาอบที่อุณหภูมิ  $80^\circ\text{C}$  ด้วยเต้าเผาคาร์โบไลต์ เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นก็นำไปผ่านกระบวนการ cure ที่อุณหภูมิ  $160^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 1 นาที

#### 3. การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของผ้าฝ้าย และการดูกลิ่นรังสีอัลตราไวโอเลต ดังต่อไปนี้

3.1 ตัดตัวอย่างให้มีความยาวเท่ากับแท่นวางตัวอย่าง แล้วนำไปติดไว้บนแท่นวางตัวอย่าง นำไปฉายผิว แล้วนำเข้าเครื่อง Scanning electron microscope (SEM) และวิเคราะห์ธาตุด้วยเครื่อง EDX

3.2 ตัดชิ้นตัวอย่างแต่ละอัตราส่วนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้มีขนาด  $5 \times 5 \text{ cm}^2$  แล้วนำไปวิเคราะห์การดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเล็ตด้วยเครื่องวัดการดูดกลืนแสง (UV-vis spectrophotometer) รุ่น cary 300 ในโหมด %T (Transmission) โดยใช้ความยาวคลื่น 280 nm, 315 nm และ 400 nm แล้วนำไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตโดยให้ %T ของผ้าฝ้ายบริสุทธิ์คิดเป็น 100 %

#### ผลการทดลอง


การศึกษาผลของอัตราส่วนของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีต่อประสิทธิภาพการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยวิธี Pad-Dry-Cure ได้ผลการทดลองดังนี้

1. การเคลือบอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ลงบนผ้าฝ้ายด้วยวิธี Pad-dry-cure

จากการทดลอง พบว่าผ้าฝ้ายบริสุทธิ์ฟอกขาวขนาด  $10 \times 10 \text{ cm}^2$  ก่อนการ pad มีน้ำหนักโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.353 g เมื่อนำไปผ่านกระบวนการ pad ที่ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ 3%, 6% และ 9% (W/V) แล้วมี % Pick up เป็น 81.35%, 82.38% และ 84.39% ตามลำดับ หลังจากนั้นไปผ่านกระบวนการ cure พบว่าน้ำหนักของผ้าฝ้ายที่ผ่านกระบวนการเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ 3%, 6% และ 9% (W/V) แล้ว มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น 1.388 g, 1.403 g และ 1.444 g ตามลำดับ

2. การวิเคราะห์ลักษณะรูปร่าง และปริมาณของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบลงบนผ้าฝ้ายด้วยวิธี Pad-dry-cure

จากภาพ 1 ก), ข), ค) และ ง) แสดงให้เห็นลักษณะพื้นผิวของผ้าฝ้ายที่ผ่านและไม่ผ่านการเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์อนุภาคนาโนที่อัตราส่วนต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ยึดเกาะอยู่บนพื้นผิวของผ้าฝ้ายโดยเพิ่มจำนวนขึ้นตามอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นคือ 3%, 6% และ 9% (W/V) ตามลำดับ



ภาพ 1 แสดงลักษณะพื้นผิวของผ้าฝ้ายที่ผ่านและไม่ผ่านการเคลือบด้วย  $\text{TiO}_2$  ที่อัตราส่วนต่างๆ ก) ผ้าฝ้ายบริสุทธิ์ ข) 3% (W/V), ค) 6% (W/V) และ ง) 9% (W/V)

จากเทคนิควิเคราะห์ธาตุด้วยเครื่อง EDX (Energy dispersive X-ray spectrometer) เพื่อดู ปริมาณ ของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอยู่บนผิวของผ้าฝ้าย พบว่า ปริมาณของไทเทเนียม (Ti) ซึ่งกำหนดให้เป็นตัวแทนของไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO<sub>2</sub>) ที่เคลือบอยู่บนผิวของผ้าฝ้าย ซึ่งแสดงผลเป็น % โดยน้ำหนัก (Wt%) โดยผ้าฝ้ายบริสุทธิ์ฟอกขาวจะมีปริมาณของไทเทเนียมที่เคลือบอยู่บนผิวของผ้าฝ้ายอยู่ที่ 0 Wt% ในส่วนของผ้าฝ้ายเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ อัตราส่วน 3%, 6% และ 9% (W/V) จะมีปริมาณของไทเทเนียมที่เคลือบอยู่บนผิวของผ้าฝ้าย 61.49, 65.41 และ 69.18 Wt% ตามลำดับ

**ตาราง 1** ค่า Transmission รังสี UVA และ UVB ของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยวิธี Pad-Dry-Cure ที่อัตราส่วนต่างๆ กับผ้าฝ้ายบริสุทธิ์ฟอกขาว

ตัวอย่าง	ค่า Transmission รังสี UVA และ UVB (280-400 nm)		
	280 nm	315 nm	400 nm
ผ้าฝ้ายบริสุทธิ์ฟอกขาว	0.3831	0.4269	0.4750
ผ้าฝ้ายเคลือบ TiO <sub>2</sub> 3% (W/V)	0.1015	0.1543	0.2327
ผ้าฝ้ายเคลือบ TiO <sub>2</sub> 6% (W/V)	0.0929	0.1188	0.1721
ผ้าฝ้ายเคลือบ TiO <sub>2</sub> 9% (W/V)	0.0901	0.1120	0.1356

3. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธี Pad-dry-cure เปรียบเทียบกับผ้าฝ้ายบริสุทธิ์

จากตาราง 1 จะได้ว่า ผ้าฝ้ายเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ อัตราส่วน 3%, 6% และ 9% (W/V) จะมีค่าการส่องผ่าน (Transmission) รังสีอัลตราไวโอเล็ตความยาวคลื่น 280 nm คือ 0.1015, 0.0929 และ 0.0901 ตามลำดับ รังสีอัลตราไวโอเล็ตความยาวคลื่น 315 nm คือ 0.1543, 0.1188 และ 0.1120 ตามลำดับ รังสีอัลตราไวโอเล็ตความยาวคลื่น 400 nm คือ 0.2327, 0.1721 และ 0.1356 ตามลำดับ

**ตาราง 2** ค่าประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UVA และ UVB ที่เพิ่มขึ้นของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยวิธี Pad-Dry-Cure ที่อัตราส่วนต่างๆ กับผ้าฝ้ายบริสุทธิ์ฟอกขาว โดยกำหนดให้ผ้าฝ้าย มีค่า % Transmission = 100

ตัวอย่าง	ประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UVA และ UVB ที่เพิ่มขึ้น (%)		
	280 nm	315 nm	400 nm
ผ้าฝ้ายบริสุทธิ์ฟอกขาว	0	0	0
ผ้าฝ้ายเคลือบ TiO <sub>2</sub> 3% (W/V)	73.51	63.86	52.44
ผ้าฝ้ายเคลือบ TiO <sub>2</sub> 6% (W/V)	75.75	72.17	64.83
ผ้าฝ้ายเคลือบ TiO <sub>2</sub> 9% (W/V)	76.48	73.76	72.29

จากตาราง 2 เมื่อนำค่า Transmission มาคำนวณค่าประสิทธิภาพการป้องกันรังสีที่เพิ่มขึ้น โดยให้ผ้าฝ้ายบริสุทธิ์ฟอกขาวมีค่า % Transmission = 100 (ค่าประสิทธิภาพการป้องกันรังสีเป็น 0%) จะได้ว่า ผ้าฝ้ายเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ อัตราส่วน 3%, 6% และ 9% (W/V) จะมีประสิทธิภาพการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตความยาวคลื่น 280 nm คือ 73.51%, 75.75% และ 76.48% ตามลำดับ รังสีอัลตราไวโอเล็ตความยาวคลื่น 315 nm คือ 63.86%, 72.17% และ 73.76% ตามลำดับ รังสีอัลตราไวโอเล็ตความยาวคลื่น 400 nm คือ 52.44%, 64.83% และ 72.29% ตามลำดับ

#### สรุปและอภิปรายผล

จากผลการทดลองจะเห็นว่าเมื่อเพิ่มอัตราส่วนของอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ จะทำให้มีปริมาณอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่ยึดเกาะอยู่บนพื้นผิวของผ้าฝ้ายเพิ่มขึ้น และยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UVA และ UVB กล่าวคือ เมื่อนำผ้าฝ้ายไปผ่านการเคลือบอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธี Pad-dry-cure ที่อัตราส่วน 3, 6 และ 9 g ต่อ น้ำ DI ปริมาตร 100 ml (3%, 6% และ 9% (W/V)) ประสิทธิภาพการป้องกัน

รังสี UVA และ UVB ของผ้าฝ้ายที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์ในสารละลาย คือเมื่อเพิ่มปริมาณของไทเทเนียมไดออกไซด์ประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UVA และ UVB ของผ้าฝ้ายก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยอัตราส่วน 9% (W/W) ประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UVA และ UVB จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 74.18% ซึ่งมากที่สุด รองลงมาคือ อัตราส่วน 6% (W/W) ประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UVA และ UVB จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 70.92% และอัตราส่วนที่ป้องกันรังสี UVA และ UVB ได้น้อยที่สุดคือ อัตราส่วน 3% (W/W) ประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UVA และ UVB จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 63.15%

#### ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้  
นำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อผลิตผ้าฝ้ายที่สามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตได้
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
  - 2.1 ควรมีการศึกษาการความสามารถในการยึดเกาะกันระหว่างอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์กับเนื้อผ้าฝ้าย
  - 2.2 ศึกษาคุณสมบัติอื่น ๆ ของไททาเนียมไดออกไซด์ เช่น การป้องกันเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น

#### รายการอ้างอิง

- กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (2555). แนวทางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด (สำหรับประชาชน). กรุงเทพฯ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
- เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล. (2541). การควบคุมคุณภาพงานเตรียมสิ่งทอเพื่อการย้อมพิมพ์. กรุงเทพฯ : ประชาชน.
- เฉลิมชัย ชัยเจริญเมือง. (2551) การพัฒนาระบบสเปรย์ไฟโรลิซิลสำหรับการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีโครงสร้างระดับนาโน. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ณัฐวุฒิ เนียมจันทร์. (2553) ผลของซิงค์ออกไซด์อนุภาคนาโนรูปทรงต่างๆ ที่อยู่บนผ้าฝ้ายด้วยเทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าเพื่อสมบัติต้านทานแสงยูวีและต้านแบคทีเรีย. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์). นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
- นवलแข ปาลิวณิช. (2542). ความรู้เรื่องผ้าและเส้นใย (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น.
- วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา. (2543). วิทยาศาสตร์เส้นใย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์. (2556). ประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวีของผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติ. วิทยานิพนธ์ ปรีด. (เกษตรเขตร้อน). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- Chung, K.H., Jung, H.Y., Lee, Y.W., & Lee, K.Y. (2009 December) “Preparation of TiO<sub>2</sub>-loaded Nanocapsules and their Sun Protection Behaviors,” **Journal of Industrial and Engineering Chemistry**. 2010(16) : 261–266.
- Reinosa, J.J., Leret, P., Álvarez-Docio, C.M., Campo, A.D., & Fernández, J.F. (2016, February) “Enhancement of UV Absorption Behavior in ZnO–TiO<sub>2</sub> Composites,” **boletín de la sociedad española de cerámica y vidrio**. 2016(55) : 55–62.
- Kittinaovarat, S., Hengprapakron, N., & Janvikul, W. (2011 August) “Comparative Multifunctional Properties of Partially Carboxymethylated Cotton Gauze Treated by the Exhaustion or Pad-dry-cure Methods,” **Carbohydrate Polymers**. 2012(87) : 16–23.
- Nakata, K., & Fujishima, A. (2012 June) “TiO<sub>2</sub> Photocatalysis: Design and Applications,” **Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews**. 2012(13) : 169–189.
- Rubio, D., Casanueva, J.F., & Nebot, E. (2013 August) “Improving UV Seawater Disinfection with Immobilized TiO<sub>2</sub>: Study of the Viability of Photocatalysis (UV<sub>254</sub>/TiO<sub>2</sub>) as Seawater Disinfection Technology,” **Journal of Photochemistry and Photobiology A : Chemistry**. 2013(271) : 16–23.